

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Lut miękki (B870090, B870091, B870092, B870095, B870096, B870097)

2. Przeznaczenie produktu:

Lutowanie miękkie rur miedzianych i kształtek miedzianych, mosiężnych lub brązowych w instalacjach wody ciepłej i zimnej, oraz centralnego ogrzewania. Do lutowania miękkiego zalecamy stosowanie past, topników oferowanych przez Bisan oznaczonych symbolami: LB1 lub LB3.

3. Charakterystyka wyrobu:

- średnica spoiwa: Ø 2mm, Ø 2.5mm, Ø 3mm
- waga spoiw: 100g, 250g
- temperatura topnienia: 220°C do 310°C
- skład chemiczny: cyna 97%, miedź 3%

4. Sposób użycia:

- ogradować łączone elementy
- oczyścić powierzchnie przy pomocy czyścika BISAN
- przy pomocy załączonego pędzelka nałożyć pastę
- podgrzać równomiernie złącze do momentu, gdy przyłożone spoiwo będzie się topić i utworzy widoczny zamknięty pierścień

5. Opakowania handlowe:

- (B870095) szpula 100g / karton 60szt.
- (B870096) szpula 100g / karton 60szt.
- (B870097) szpula 100g / karton 60szt.
- (B870090) szpula 250g / karton 50szt.
- (B870091) szpula 250g / karton 50szt.
- (B870092) szpula 250g / karton 50szt.

6. Środki ostrożności:

Nie dotyczy

7. Dokumenty / atesty:

PZH

8. Spełnia wymagania norm:

DIN EN ISO 9453

9. Termin przydatności:

Nie dotyczy